FineFloor
Напольные покрытия со вкусом!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	стандарт	Коллекция Rich замковый тип	Коллекция Wood замковый тип	Коллекция Wood клеевой тип	Коллекция Stone замковый тип	Коллекция Stone клеевой тип	Коллекция Light замковый тип	Коллекция Strong замковый тип	Коллекция Strong клеевой тип
Артикулы		FF-1900	FF-1500	FF-1400	FF-1500	FF-1400	FF-1300	FF-1200	FF-1100
Класс использования	EN 685	43	43	43	43	43	34	43	43
Фаска, фрезерованная		4v	4v	4v	4v	4v	4v	4v	4v
Тип укладки	EN 429	ЗАМКОВЫЙ	ЗАМКОВЫЙ	КЛЕЕВОЙ	ЗАМКОВЫЙ	КЛЕЕВОЙ	ЗАМКОВЫЙ	ЗАМКОВЫЙ	КЛЕЕВОЙ
Защитный слой, мм	EN 429	0,55 мм PVC	0,55 мм PVC	0,55 мм PVC	0,55 мм PVC	0,55 мм PVC	0,3 мм PVC	0,55 мм PVC	0,55 мм PVC
Доп.защитный слой, мм	EN 430	0,015 ECO PU	0,015 ECO PU	0,015 ECO PU	0,015 ECO PU	0,015 ECO PU	0,015 ECO PU	0,015 ECO PU	0,015 ECO PU
Обработка UV		√	√	√	√	√	√	√	√
Вес, м2/кг		7,7	7,7	4,1	7,7	4,1	7,2	8,4	4,8

РАЗМЕР И УПАКОВКА

Ширина, мм	EN 427	191	191	196	324	329	187	180	184,15
Длина, мм	EN 427	1316	1316	1320	655	659	1251	1220	1219,2
Толщина, мм	EN 427	4,5	4,5	2,5	4,5	2,5	4,5	4,5	2,5
Штук в уп.		7	7	14	7	16	9	7	13
м2/уп.		1,76	1,76	3,62	1,49	3,47	2,11	1,54	2,92
кг/уп.		13,5	13,5	14,7	11,4	14	15,2	13	14

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ

Теплопроводность	EN 12524	0,25 Вт/(м*К)	0,25 Вт/(м*К)	0,25 Вт/(м*К)	0,25 Вт/(м*К)	0,25 Вт/(м*К)	0,25 Вт/(м*К)	0,25 Вт/(м*К)	0,25 Вт/(м*К)
Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw	ISO140-8	19 дБ	19 дБ	16 дБ	19 дБ	16 дБ	19 дБ	19 дБ	16 дБ
Категория противоскольжения	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10
Класс износостойкости	EN 649	T	T	T	T	T	T	T	T
Устойчивость к царапинам	EN 660-2	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая
Светостойкость	ISO 105	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6
Антистатическое свойство	EN 1081	≤ 10^9 Ом	≤ 10^9 Ом	≤ 10^9 Ом	≤ 10^9 Ом	≤ 10^9 Ом	≤ 10^9 Ом	≤ 10^9 Ом	≤ 10^9 Ом
Термостабильность	EN 434	0,05 мм/м °C	0,05 мм/м °C	0,05 мм/м °C	0,05 мм/м °C	0,05 мм/м °C	0,05 мм/м °C	0,05 мм/м °C	0,05 мм/м °C
Остаточная деформация	EN 433	0,04 мм	0,04 мм	0,04 мм	0,04 мм	0,04 мм	0,04 мм	0,04 мм	0,04 мм
Прямоугольность	EN 427	≤ 0,35 мм/м	≤ 0,35 мм/м	≤ 0,35 мм/м	≤ 0,35 мм/м	≤ 0,35 мм/м	≤ 0,35 мм/м	≤ 0,35 мм/м	≤ 0,35 мм/м
Прямолинейность	EN 427	≤ 0,2 мм/м	≤ 0,2 мм/м	≤ 0,2 мм/м	≤ 0,2 мм/м	≤ 0,2 мм/м	≤ 0,2 мм/м	≤ 0,2 мм/м	≤ 0,2 мм/м
Класс пожарной опасности	N123-ФЗ	КМ2	КМ2	КМ2	КМ2	КМ2	КМ2	КМ2	КМ2
Сопротивление химическим веществам	EN 423	Высокое	Высокое	Высокое	Высокое	Высокое	Высокое	Высокое	Высокое
Сопротивление окрашиванию	EN 649	Высокое	Высокое	Высокое	Высокое	Высокое	Высокое	Высокое	Высокое
Полы с подогревом рекомендованная max, t°C	EN 12524	+28° C	+28° C	+28° C	+28° C	+28° C	+28° C	+28° C	+28° C
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	EN 425	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая